

	VIWOOD	CRYSTALRES	AQUARES	FASTSEAL	VACUSEAL
Glavne značilnosti	transparentna epoksi smola za ulivanje, ZA IZDELAVO PIGMENTIRANIH ULITKOV	transparentna, UV stabilna smola za ulivanje DOLG ODPRTI ČAS, VELIKI ULITKI	kristalno čista, UV stabilna smola za ulivanje KRATEK ODPRTI ČAS, HITROSTRJUJOČA, TUDI KOT PREMAZ	ZELO HITROSTRJUJOČA SMOLA , jantarno transparentna, črna, rjava in temno rjava	smola za globinsko vakuumsko impregnacijo in STABILIZACIJO LESA
Tipične aplikacije	pigmentirani ulitki , zapolnjene grče v lesu	veliki, debelejši ulitki , mize, vrata...	premazi, obeski, primerna za stik s hrano , 3-D tlaki	zelo kratek pot life, primerna za zapiranje površine lesa (grundiranje) pred ulivanjem smole in zalivanje grč in razpok -do 1 cm	ročaji nožev, lesena pisala , lesene menjalne ročice, arheološke najdbe
Viskoznost	nizka	nizka	srednja	srednja	nizka
Mešalno razmerje (utežno)	100 : 50	100 : 33 ± 1	100 : 50	100 : 50 (transp.) 100 : 100 (obarvana)	enokomponentna smola
Čas uporabnosti (pot life) pri 20°C:	100 g / 30 MINUT 200 g / 10 MINUT	5 - 6 ur	100 g / 10 minut 200 g / 5 - 7 minut	8 - 10 min (transp.) 10 - 12 min (obarvana)	8 - 12 mesecev pri temp. do 20°C (v hladilniku se podaljša)
Čas strjevanja pri 23 °C:	24 ur	48 - 72 ur	6 - 8 ur, končna trdnost po 24 urah	30 min do 2 uri (odvisno od debeline sloja)	10 min pri 90°C
Maksimalna debelina (v mm)	20	30 - 40	10	10	ni omejena