

# LACARBON LAK



**mat**

**mešalno razmerje  
8:1 utežni deli**

Dvokomponentni poliuretanski UV stabilen lak, za lakiranje kompozitnih materialov, epoksidnih in poliuretanskih smol, lesa, kovine,...

Primeren tudi za zunanjo uporabo.

Nanos možen s čopičem, valjčkom ali z brizganjem.

## Lastnosti:

Viskoznost za brizganje:	17-22 sekund, DIN lonček 4 mm šoba: 1,2 – 1,8 mm tlak: 3-5 bar	
Mešalno razmerje:	8 : 1 (utežni deli)	
Debelina nanosa:	suhi nanos okoli 40 mikronov oz. 100-110 g/m <sup>2</sup> mokrega filma	
Čas uporabnost mešanice:	cca. 4 ure pri 20°C	
Razredčitev:	0-10% razredčila Lacarbon	
Sušenje:		20°C
	prašno suho	20 minut
	suho na dotik	5 h
	popolnoma suho	9 dni
Možno pospešeno sušenje pri temperaturi 70°C.		