

SAMSOFIX mmacrylat 21/50

je visokokvalitetno večnamensko strukturno lepilo visokih mehanskih trdnosti, primerno za lepljenje termoplastov, kovin, lesa in kompozitnih materialov.

Odlikuje ga odlična kemijska in temperaturna obstojnost.

LASTNOSTI:

MEŠALNO RAZMERJE:	1:1
ODPRTI ČAS:	4-6 MINUT
RAZTEZEK PRI PORUŠENJU:	5 - 8%
TEMP. OBMOČJE UPORABE:	- 40°C DO 125°C
ZAČETNA TRDNOST možnost premikanja zlepka:	12 -15 minut
80% TRDNOSTI PO:	25 - 45 minut
KONČNA TRDNOST:	24 ur
BARVA:	rumenkasta kremna (beige)
VISKOZNOST zmesi:	80.000-100.000 mPas - tiksotropno
STRIŽNA TRDNOST:	22 N/mm ² (ASTM D 1002)
TRDOTA:	78 Shore D
PLAMENIŠČE:	+10°C

ODLIČNO LEPI NASLEDNJE MATERIALE:

ABS, PMMA in ostale akrilne polimere, aluminij, nerjavno jeklo, epoksidne smole, les, polycarbonat (PC), polyester, polyurethan, PPO, PVC, rim, trdi PS, pocinkano železo,...
Ne lepi neobdelanega PE,PP ALI PTFE (Teflon®).

UTRJEN LEPILNI SLOJ JE ODPOREN NA VLAGO IN VODO, BENCIN, OLJA,
RAZREDČENE KISLINE IN LUGE.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.

