

TUNGOVO OLJE



LASTNOSTI

Tungovo olje je tradicionalno olje za površinsko obdelavo lesa.

Odlično je za zaščito lesa, ki stoji na prostem, za premazovanje kuhinjskih pultov, lesenih površin v kopalnicah, parketa in drugi lesenih talnih oblog, lesenih skled, otroških igral in igrač, ...

Premaz iz tungovega olja je obstojen pri zunanjih pogojih, zato se uporablja tudi za ekstremne vremenske pogoje, kot so površine izpostavljene morski vodi (čolni) in visokogorskem klimatskim pogojem

Izmed naravnih olj je je tungovo olje najbolj vodoodbojno in zagotavlja trd in žilav vodoodporen premaz.

Premaz iz tungovega olja je obstojen tudi proti obrabi, zaradi tega primeren za premazovanje parketa, ladijskega poda, lesenih stopnic in ostalih obremenjenih površin.

PRIDOBIVANJE

Tungovo olje se pridobiva iz plodov tungovca (družina Euphorbiaceae), razširjenega v vzhodni Aziji in južni, v zadnjem času pa tudi severni Ameriki.

NANAŠANJE

Olje nanašamo na gladko, čisto površino. Nanašamo ga z vtiranjem s krpo, čopičem ali pištolo za brizganje.

Najprimernejše je vtiranje z mehкими krpami v zelo tanki plasti. Počakamo nekaj minut, potem odvečno olje, ki se ni vpilo, obrišemo s suho krpo. Naslednjo plast naneseemo, ko je spodnja popolnoma suha. Običajno počakamo vsaj 24 ur.

Olje lahko obarvamo z lazurnimi transparentnimi ali pokrivnimi pigmenti. Dodatek do 50 gr pigmenta / ltr oz. približno 10 ut.% ne vpliva na kvaliteto premaza oz. na njegovo obstojnost



Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si

www.samson-kamnik.si www.revivo.si www.kompoziti.si www.naravno.info www.naredi.eu



PORABA

Tungovo olje se lahko uporablja nerazredčeno.

Poraba je približno 1 Liter/5-10 m².

Pri zelo nevpojnem lesu, se olje razredči z oljem citrusov (ORANOL) ali terpentinom.

Število plasti, ki jih nanesemo, je odvisno od namena uporabe izdelka.

Za premazovanje lesa, ki se nahaja znotraj ali samo v dekorativne namene zadoščajo 2 do 3 plasti, za bolj obremenjene površine - kuhinjske pulte, mizne plošče, umivalnike, zunanje pohištvo in lesene objekte 3 do 8 plasti.

Za premazovanje čolnov, izpostavljenih morski vodi, priporočamo vsaj 8-kratni nanos.

SUŠENJE

Prašno suh je po približno 24 urah. Po tem času je možno nanesti naslednji sloj.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje čistimo z oranžnim oljem ORANOL terpentinom.



VZDRŽEVANJE IN OBNAVLANJE POVRŠIN PREMAZANIH S TUNGOVIM OLJEM

Ciklus obnavljanja premaza je zelo odvisen od izpostavljenosti površine, klimatskih pogojev in ostalih vplivov. Običajno obnavljamo zunanji les po 2 letih, notranji po potrebi.

Priporočamo občasno čiščenje s krpo, navlaženo z blago milnico. Po potrebi se površina narahlo obrusi z vodobrusnim papirjem ali plovcem v prahu, ter s krpo nanese nov sloj olja, razredčenega s citrusovim oljem (ORANOL).

OPOZORILO

V prepojenih krpah poteka avtooksidacija olj, ki jo spremlja sproščanje toplote. Zaradi tega lahko pride do samovžiga naoljenih krp. Da bi preprečili verjetnost izbruha požara, porabljenih krp nikoli ne mečemo skupaj na večje kupce. Najbolje je, da jih do odvoza odložimo na prostem in ne vseh skupaj. Lahko jih odlagamo tudi v posodo z vodo. Sveže tungovo olje je zdravju škodljivo. Pri delu z njim ne uživajte hrane. Priporočamo uporabo zaščitnih rokavic in izpiranje olja s kože in sluznic z vodo ali blago milnico.

Zgoraj posredovane informacije in priporočila o namenu in načinu uporabe naših izdelkov so osnovana na našem znanju, laboratorijskih testiranjih ter praktičnih izkušnjah, pridobljenih do sedaj. Zagotavljamo vam konstantno kvaliteto naših proizvodov ter parametre v skladu s tehnično specifikacijo. Naša tehnična svetovalna služba vam je na razpolago. To pa ne odvezuje kupca, da sam preizkusi primernost naših proizvodov za njegov primer uporabe (postopki, materiali). Tak preizkus ponovite tudi ob zamenjavi materiala ali dobavitelja. Ker se naši proizvodi uporabljajo z različnimi materiali ter v menjajočih se pogojih dela, na katere nimamo vpliva, ne moremo sprejeti nobene obveznosti glede zgornjih navedb ali katerihkoli ustnih priporočil.



SAMSON KAMNIK d.o.o. Kovinarska cesta 28, SI-1240 KAMNIK, SLOVENIJA

Tel: 00386 1 83 17 255, 01 83 19 260 Fax: 00386 1 83 17 179 samson@samson-kamnik.si

www.samson-kamnik.si www.revivo.si www.kompoziti.si www.naravno.info www.naredi.eu